

TEJA FIBRA DE VIDRIO

TIPO A					
	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	Clase 8 (1,3mm)	Clase 10 (1,5mm)	Clase 12 (2,0mm)
Mínimo	0,90	Mínimo	0,90	0,90	0,90
Máximo	0,95	Máximo	0,95	0,95	0,95
REFERENCIAS DE TEJAS A FABRICAR					
PROTEJA P7					

TIPO B					
	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	Clase 8 (1,3mm)	Clase 10 (1,5mm)	Clase 12 (2,0mm)
Mínimo	1,00	Mínimo	1,00	1,00	1,00
Máximo	1,13	Máximo	6,00	12,00	12,00
REFERENCIAS DE TEJAS A FABRICAR					
THERMOSKY — SKYDECK TERMOACÚSTICA — TRAPEZOIDAL CAL 30 — MASTER 1000					

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

TIPO C

	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	Clase 8 (1,3mm)	Clase 10 (1,5mm)	Clase 12 (2,0mm)
Mínimo	0,80	Mínimo	1,00	1,00	1,00
Máximo	0,85	Máximo	6,00	12,00	12,00

REFERENCIAS DE TEJAS A FABRICAR

AJOVER MAX 360 — AGROPLAST — TEJAS DE ZINC

TEJA SKYDECK SIN TRASLAPO ABACOL

	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	Clase 8 (1,3mm)	Clase 10 (1,5mm)	Clase 12 (2,0mm)
Útil	0,90	Mínimo	1,00	1,00	1,00
Total	1,00	Máximo	6,00	12,00	12,00

TEJA SKYDECK SIN TRASLAPO ABACOL

	ANCHO (m)	LONGITUD (m)	Clase 8 (1,3mm)	Clase 10 (1,5mm)	Clase 12 (2,0mm)
Útil	0,43	Mínimo	1,00	1,00	1,00
Total	0,50	Máximo	6,00	12,00	12,00

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11

COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES:

Composición: Resina Poliéster, reforzada con fibra de vidrio y malla en Nylon

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS:

PARÁMETROS

Clase	Espesor* (mm) + 2 mm	Peso (Kg/m ² +10%)	Longitud máxima (mts)	Distancia max. entre apoyos
8	1.3	1.25	6.00	1.00 mts**
10	1.6	1.70	12.00	1.00 mts**
12	2.0	2.00	12.00	según el ondulado

*Otros espesores consultar al departamento técnico

**Para cargas máximas de 85Kg/m² ver manual técnico

TRANSMISIÓN TÉRMICA

Referencia	conductividad térmica "K" (W/m-K)	conductividad térmica "U" (W/m ² -K)
Cristal	0.069	3.82
Opal	0.090	5.18

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

23x 10 cm-6 / cm°c

PROPIEDADES QUÍMICAS

Propiedades químicas	Compuesto	Respuesta
ácidos concentrados al 15%	Sulfúrico, Acético Clorhídricos, Nítrico	sin cambio
bases	Amoníaco, Sodio	sin cambio
solventes	Thinner, Gasolina, Alcohol	sin cambio

para ambientes altamente corrosivos consultar al departamento técnico

REDUCCIÓN TRANSMISIÓN ACÚSTICA

Factor	Clase	Aislamiento acústico
Aislamiento acústico (DbA)	7	23 DbA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en un lugar bajo techo y seco.

Almacenar sobre estibas o bases de madera, para evitar la humedad del piso y la posible contaminación del material.

Más de 25 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No.18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.co



320 275 17 05
Dom. Btá: (1) 407 11 11